



# CASALEGNO CEROSA

(Cod. 247.000)

**SCHEDA  
TECNICA**

Si tratta di una finitura cerosa trasparente per legno, studiata per proteggerlo e ottenere una finitura della superficie del supporto già colorata, satinata e uniforme tipica dei prodotti trattati a cera.

CASALEGNO CEROSA, oltre all'azione protettiva, conserva la naturale bellezza del legno ravvivandone la venatura. Mescolare accuratamente ed applicare nel senso della venatura del legno.

Si applica su legni non trattati o impregnati sia all'esterno che all'interno, pregiati o poco pregiati, su perlinature, finestre, terrazzi, travi, steccati o mobili da giardino, cassette in legno, palizzate.



## CARATTERISTICHE :

<b>ASPETTO</b>	Trasparente.
<b>COMPOSIZIONE</b>	Resine alchidiche in soluzione.
<b>VISCOSITA' FORD 8 20°C</b>	15±2 sec

## SISTEMA APPLICATIVO:

**PREPARAZIONE SUPPORTI:** A pennello, a rullo, ad immersione o a straccio. Il supporto deve essere asciutto ed esente da polvere, sporcizia e macchie di olio. Se si vuole tingere il legno da trattare si consiglia di applicare 1 o 2 mani di CASALEGNO IMPREGNANTE (cod.338. ...) della tinta desiderata. Dopo completa essiccazione dell'impregnante, si può procedere all'applicazione del CASA LEGNO FINITURA CEROSA.

	SUPPORTO NUOVO o SVERNICIATO	SUPPORTO GIA' TRATTATO
FONDO	CASALEGNO IMPREGNANTE (Cod. 338. ...)  <b>1 MANO</b>	CARTEGGIATURA
FINITURA	CASALEGNO CEROSA (Cod. 247. ...) <b>1 o 2 MANI A PIACIMENTO</b>	CASALEGNO CEROSA (Cod. 247. ...) <b>1 o 2 MANI A PIACIMENTO</b>

<b>ESSICCAZIONE</b>	All'aria, a temperatura ambiente va fuori polvere dopo 1 ora. Completamente secco dopo 12-16 ore..
<b>RESA</b>	Da 12 a 15 mq/litro per mano secondo la natura e l'assorbimento del supporto.
<b>DILUIZIONE</b>	Questo prodotto va diluito con DILUENTE INODORO (Cod. 330.001) o ACQUARAGIA (Cod.320.001). Pronto all'uso fino al 5 % a seconda del metodo di applicazione e della temperatura ambientale.
<b>ATTREZZI</b>	A pennello, a rullo, ad immersione o a straccio.
<b>STOCCAGGIO</b>	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 °C.

**COLORE:** Trasparente

**CONFEZIONI DISPONIBILI:** 0,750 Litri; 2,5 Litri; 5 Litri.

### **NOTE E AVVERTENZE GENERALI**

Si sconsiglia di applicare CASALEGNO CEROSA con temperature inferiori ai 5 °C. e umidità relativa > 70% onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.

#### **SICUREZZA:**

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Mar.12; rev.: 01; Am/g - ITA



**Colorificio A. & B. CASATI Spa**

Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA

Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231

www.casati.it casati@casati.it