SCHEDA TECNICA

MATT PAINT

(Cod. 672.101)



Idropittura vinilica opaca di facilissima applicazione e sicura riuscita.
Da usarsi esclusivamente all'interno.

CARATTERISTICHE

ASPETTO	Opaco.
COMPOSIZIONE	Copolimeri aceto-vinilici in emulsione, cariche selezionate, extender e pigmenti.
VISCOSITA' BROOKFIELD	16.000 CPS
RESIDUO SECCO	68%
RESISTENZA AGLI ALCALI	Resistente.
PRESA DI SPORCO	Bassa.
PUNTO DI BIANCO	88±2.

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: Idoneo per Intonaci civili di malta fine o grossa, elementi prefabbricati in cartongesso e supporti minerali in genere.
Si sconsiglia l'applicazione di MATT PAINT con temperature inferiori ai 5°C e umidità relativa > 70-75% onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.

PREPARAZIONE SUPPORTI: E' di fondamentale importanza un'attenta valutazione del supporto da trattare da parte dell'operatore che esegue il lavoro di verniciatura. Se si tratta di un ripristino di opere murarie precedentemente verniciate, assicurarsi che gli strati sottostanti di vecchie pitture siano fortemente ancorate al fine di poter sopportare l'applicazione e l'adesione della finitura.
Qualora queste condizioni non fossero rispettate, prima di applicare MATT PAINT, procedere con l'asportazione meccanica di tutti gli strati di vecchie pitture scarsamente ancorate. Se invece si tratta di supporti minerali mai trattati, assicurarsi che siano ben puliti e, se necessario, rimuovere polveri superficiali, incrostazioni formatesi col tempo (salnitro, etc.), sporco, unto e grasso.

	SUPPORTI NUOVI	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (traspiranti o leggermente sfarinanti)	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)
FONDO	Verificare che il fondo sia stabilizzato. Successivamente isolarlo con JOLLY FIX (Cod. 109.001) diluito con acqua max 300% o UNIVERSAL FIX (Cod. 149.001) diluito con acqua 1:1 **1 MANO**	JOLLY FIX (Cod. 109.001) diluito con acqua max 300% o UNIVERSAL FIX (Cod. 149.001) diluito con acqua 1:1 **1 MANO**	
FINITURA	MATT PAINT **2 MANI**	MATT PAINT **2 MANI**	MATT PAINT **2 MANI**

ESSICCAZIONE	1 – 1,5 ore fuori polvere, 10 - 12 ore in profondità.
RESA	8-10 mq/litro per mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento e asperità). Si consigliano 2 mani intervallate di 12 – 24 ore.
DILUIZIONE	30%-40% secondo le esigenze con acqua di rete.
ATTREZZI	Rullo, pennello o spruzzo.
STOCCAGGIO	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 °C.

COLORE: Bianco.

CONFEZIONI DISPONIBILI: 5 Litri; 14 Litri.

NOTE E AVVERTENZE GENERALI

SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Dic. 12; rev.: 02; Am/g - ITA

Colorificio A. & B. CASATI Spa
Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA
Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231
www.casati.it casati@casati.it