METAL-PROT
- GRIGIA R.E.
- ROSSA R.E.
(Cod. 342. ...)

SCHEDA TECNICA



Fondo grigio o rosso a rapida essiccazione, essenziale per parti metalliche.
Di facile applicazione, essicca rapidamente, è elastico, semilucido e si aggrappa molto bene al supporto.
Si usa come fondo per smalti tipo SEAGULL e per qualsiasi fondo di natura ferrosa che si voglia proteggere dalla ruggine ed in particolare per carpenteria metallica.

CARATTERISTICHE :

ASPETTO	Semilucido.
COMPOSIZIONE	Resine alchidiche, biossido di titanio e additivi vari.
VISCOSITA' FORD 8 20°C	21±2 sec.
RESIDUO SECCO	66 ±2%
BRILLANTEZZA	60 gloss

SISTEMA APPLICATIVO:

PREPARAZIONE SUPPORTI: Asportare la ruggine presente mediante energica spazzolatura seguita da sgrassaggio del supporto prima dell'applicazione

ESSICCAZIONE	All'aria, a seconda della temperatura dell'ambiente, dello spessore dello strato e della natura del diluente va fuori polvere in meno di mezz'ora. Secca in superficie 2 ore. Dura in profondità 12 ore.
RESA	8-10 mq/litro circa se applicata a pennello, in dipendenza della preparazione del supporto. 10-12 mq/litro circa se applicata a spruzzo.
DILUIZIONE	A pennello, diluita con 5% circa di DILUENTE 910(Cod.310.010). A spruzzo, diluita con 10-15 % circa di DILUENTE 910.
ATTREZZI	Pennello o spruzzo.
STOCCAGGIO	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 °C.

CONFEZIONI DISPONIBILI: 0,500 Litri; 2,5 Litri; 18 Litri.

NOTE E AVVERTENZE GENERALI

NON SOPPORTA SOVRASPRUZZATURA CON PRODOTTI NITRO.

N.B: PRODOTTO ESENTE DA PIOMBO.

Si sconsiglia di applicare METAL-PROT con temperature inferiori ai 5°C e umidità relativa > 70% onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.

SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Apr.12; rev.: 01; Sbo/Am/g - ITA

Colorificio A. & B. CASATI Spa
Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA
Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231
www.casati.it casati@casati.it