SCHEDA TECNICA

NEWQUARZ EVO

(Cod. 703. ...)



E' un'idropittura superlavabile per esterno opportunamente formulata per resistere in ambienti industriali e all'azione di piogge acide , a base di polimeri ***acril-silossanici,*** quarzi e pigmenti di ottima qualità. NEWQUARZ EVO si distingue per un'elevata stabilità alla luce e resistenza agli agenti atmosferici. È un prodotto altamente idrorepellente che garantisce un'alta traspirabilità pur mantenendo inalterate le tinte nel tempo. NEWQUARZ EVO è un prodotto con azione antialga ed antimuffa.

CARATTERISTICHE

ASPETTO	Opaco.
COMPOSIZIONE	Resine acril-silossaniche in emulsione, pregiate quarziti, cariche e pigmenti selezionati.
VISCOSITA' BROOKFIELD	25.000 CPS
RESIDUO SECCO	60±2%
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Superiore ai 5.000 cicli di spazzolatura.
PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO	Buona.
RESISTENZA AGLI ALCALI	Buona.
PUNTO DI BIANCO	85 circa.
PERMEABILITA' AL VAPORE	Sd=0,038 m a 293 microns.

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: Studiato per Intonaci civili nuovi, intonaci civili cavillati, superfici minerali/cementizie in genere e cappotti opportunamente preparati. Idoneo per cicli vernicianti su intonaci risananti o deumidificanti.
Si sconsiglia di applicare NEWQUARZ EVO con temperature inferiori ai 5°C, superiori ai 35°C e umidità relativa > 75% per non compromettere la reticolazione del polimero veicolante.

PREPARAZIONE SUPPORTI: E' di fondamentale importanza un'attenta valutazione del supporto da trattare da parte dell'operatore che esegue il lavoro di verniciatura. Se si tratta di un ripristino di opere murarie precedentemente verniciate, assicurarsi che gli strati sottostanti di vecchie pitture siano fortemente ancorate al fine di poter sopportare l'applicazione e l'adesione della finitura.
Qualora queste condizioni non fossero rispettate, prima di applicare NEWQUARZ EVO, procedere con l'asportazione meccanica di tutti gli strati di vecchie pitture scarsamente ancorate. Se invece si tratta di supporti minerali mai trattati, assicurarsi che siano ben puliti e, se necessario, rimuovere polveri superficiali, incrostazioni formatesi col tempo (salnitro, etc.), sporco, unto e grasso. Se sono presenti muffe, asportarle meccanicamente ed usare il TOGLIMUFFA (cod. 129.101) in modo da risanare il supporto.
Ha un buon potere riempitivo, elevata copertura, resistenza agli alcali e ottima adesione su qualsiasi superficie murale pulita ed asciutta.

	SUPPORTI NUOVI	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (traspiranti o leggermente sfarinanti)	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	SUPPORTI CON CAPPOTTI
FONDO	Verificare che il fondo sia stabilizzato. Successivamente isolarlo con ISOGEL (cod. 409.001) diluito con ACQUARAGIA (cod. 320.001) **1 MANO** **+** HYDROPRIMER K3 (cod. 698.00P) **1 MANO**	ISOGEL (cod. 409.001) diluito con ACQUARAGIA (cod. 320.001) **1 MANO** **+** HYDROPRIMER K3 (cod. 698.00P) **1 MANO**	HYDROPRIMER K3 (cod. 698.00P) **1 MANO**	INTONACO RASANTE (cod. 623.00P) **1 MANO**
FINITURA	NEWQUARZ EVO **2 MANI**	NEWQUARZ EVO **2 MANI**	NEWQUARZ EVO **2 MANI**	NEWQUARZ EVO **2 MANI**

ESSICCAZIONE	6 ore fuori polvere; 12 ore asciutto in profondità; 48 perfettamente lavabile.
RESA	Con una latta da 14 Litri si coprono 80 mq. circa a due mani (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento e asperità).
DILUIZIONE	15% - 20% con acqua di rete.
ATTREZZI	Pennello o rullo.
STOCCAGGIO	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 gradi C.

COLORE

Tinteggiabile con Sistema Tintometrico CASATI® COLOR nelle Basi P, D, TR.

CONFEZIONI DISPONIBILI: 0,750 Litri; 5 Litri; 14 Litri.

NOTE E AVVERTENZE GENERALI

Questa pittura contiene un prodotto biocida con proprietà fungicida e alghicida.
Principi attivi: 2-ottil-2H-isotiazol-3-one; zincopiritione; terbutrina; 3-iodo-2-propinilbutilcarbammato.
(L'acqua di lavaggio delle attrezzature di lavoro non deve essere dispersa nel suolo o nelle acque superficiali).

SICUREZZA:
Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.
Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Lug. 13; rev.: 01; SBo/g- ITA

Colorificio A. & B. CASATI Spa
Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA
Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231
www.casati.it casati@casati.it